

PRODUKTBLAD



PAROC AluCoat Tape

PAROC Alucoat tejp är armerad aluminiumtejp med tryckkänsligt akrylhäftämne. Baksidan är försedd med skyddspapper

Lämpad för att täta skarvar när Paroc Alucoat produkter används, så som rörskålar, mattor och skivor. Paroc Alucoat tejp ger en snygg installation.

DIMENSIONER	
Bredd	50, 75 samt 100 mm
Längd	50 m
Volym	Rullar / kartong: 50 mm / 24 st, 75mm / 16 st, 100mm / 12 st. 24 kartonger/pall

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER		
Adhesive: Skyddspapper: Temperaturområde: Lagring: Installationstemperatur	Akryl Siliconiserat papper -35 °C till +120 °C +18 °C till +25 °C, i torr miljö inomhus +5 °C till +40 °C	

Utförande

Beläggning	Amerad aluminiumfolie
FÄRGER	
Aluminium	

Hantering

MONTERING	
Arbetsbeskrivning	Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +5 Celsius. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejen skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejen negativt. Ojämna ytor försämrar fästet mellan tejen och ytan den tejpas på.
Hantering och lagring	Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur. Skyddat från solljus och värmekällor

Vi rekommenderar användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekommendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.